

SKUBA®




skuba.com.pt

VINYL TIME RESISTANT

Wood Design | SPC RIGID

Tela integrada = 1,5 mm
Integrated underlay = 1,5 mm



WEAR LAYER



THICKNESS



SUITABLE FOR
BATHROOM



NOISELESS



SUITABLE FOR
FLOOR HEATING



CASTOR CHAIR
RESISTANT



WEAR RESISTANT
& STAIN RESISTANT



NATURAL
LOOK & FEEL



EASY CLEAN



MOISTURE
RESISTANT



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Product Specification

Comprimento Length		1220mm 48.03 in
Largura Width		182 mm 7.16 in
Espessura Total Total Thickness	EN 428	5,5 mm 217 mils
Camada de Desgaste Wear Layer	EN 429	0,30 mm 12 mils
Peso Total Total Weight	EN 430	8,35 kg/m ² 18.41 lb/m ²
Caixa Box	10 Peças 10 Boards	2,22 m ² 23.895 ft ²
Paleta Pallet	55 Caixas 55 Boxes	122,1 m ² 1314.27 ft ²
Peso Paleta Weight Pallet	Kg/ Paleta Lb/ Pallet	1037,55 Kg 2287,41 Lb
Tratamento Superfície Surface Treatment		PUR
Classe de Uso Use Class	EN 685	23 - 31

PT | + Acessórios disponíveis. EN | + Accessories available.

SKUBA®

VINYL TIME RESISTANT



UNICLIC®

DADOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA

RESULTADO DOS TESTES

Test Results

Classe de Fogo Fire Class	EN 9239-1 EN ISO11925-2 EN 13501-1	Bfl-S1
Resistência à Abrasão Abrasion Resistance	EN 13329:2016	3500 cycles Abrasion Class: >AC3
Resistência ao Desgaste Wear Resistance	EN 660-2:1999+A1:2003 EN 649 2011	Fv=1.4mm³ Wear group:T
Anti-Derrapante Slip Resistance	EN 13893	R10 Class D5
Estabilidade Dimensional Dimensional Stability	ISO 23999:2008	variation of X direction : 0.02% variation of Y direction :-0.06% Curling:<0.5mm
Condutividade Térmica Thermal Conductivity	EN 12667:2001	0,154 W/(m.k)
Isolamento Impacto do Som Impact Insulation Sound	ASTM E492-09(2016) ASTM E989-12	Class IIC=65
Classe Transmissão do Som Sound Transmission Class	ASTM E90-2009(R2016) ASTM E413-10	Class STC=62
Resistência às Rodas das Cadeiras Resistance Against Chair Castors	EN 425:2002	Pass
Marcas Residuais Após Cargas Estáticas Residual Indentation	EN 24343-1:2007	0,02mm
Resistência Química Chemical Resistance	ASTM F1700-13a ASTM F925-13	No Change
Resistência a Bactérias Resistance to Bacteria	ISO 846-1997 Method C	Assessment of Bacteria Growth: 0 PASS
Teste a Ftalatos Phthalate Tests	EN 14372:2004	Free
Resistência a Rasgos Peel Resistance	EN 24345:2012	Upper layer: X direction: 95N/50mm Y direction: 95N/50mm
Formaldeídos Formaldehydes	ISO 17226-1:2008	Free
Metais Pesados Solúveis Soluble Heavy Metal	ASTM F963-11 (Clause 8.3)	Free
Garantia Residencial Residential Warranty		20 anos years
Garantia Comercial Commercial Warranty		10 anos years

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

